

MAPS物性仕様一覧

■物性

項目 品名	密度 g/cm ³ (pcf)	引張強度 KPa (psi)	伸び %	硬度 (ASKER-C)
K001	0.200(12.49pcf)	729(105psi)	244	22
TM38	0.330(20.6pcf)	1,807(262psi)	555	52
NP15-90	0.167(10.4pcf)	741(107psi)	46	38
ST30	0.272(16.99pcf)	1,570(228psi)	417	46
ST15	0.139(8.68pcf)	1,046(152psi)	394	6

※上記の値は代表値であり、その他の厚み、色、形状につきましては別途ご相談に応じます。

※各測定は密度：JIS K6401、引張強度及び伸び：JIS K6301 に準じます。

■仕様

セル径	10-250 μm	
空孔率	64-85%	
供給形態	シート	棒状
サイズ	300×450mm	別途ご相談下さい
厚み	1~5.0mm	

※その他の寸法・形状においては別途ご相談ください。

■耐溶剤・薬品性

10%塩酸	◎
10%硫酸	◎
10%苛性ソーダ	◎
アセトン	△
イソプロピルアルコール	◎
エチレングリコール	◎
トルエン	△
キシレン	×
ヘキサン	×
シリコーンオイル	○

◎: 全くあるいはほとんど影響がない

○: 若干の影響はあるが十分使用可

△: なるべく使用しない方がよい

×: 使用に適さない