

ミクセル一般物性一覧

項目 品名	素材	仕様	原反サイズ mm	密度 kg/m ³	通気性 L/min	硬さ N	残留圧縮歪 %	機能	備考
ミクセルAY	PU (難黄変)	ブロック グレー ブルー ピンク	300×1200×2000	100	7	400	21.4	難黄変 意匠性 吸音	クッション・枕吹き込み材 寝具・マットレスコア材 家具コア材・緑化マット材
ミクセルGP	PU (フィルター)	ブロック	250×1200×2000	120	231	541	16.3	高通気 FMVSS302合格	家具コア材 カー用品(クッション材) ポリッシャーパッド材 緑化マット材
		粉碎品 モールド成型	φ12、φ40	—	—		—	高通気 三次元形状	
ミクセル低反発	PU (低反発)	ブロック	200×1200×2000	150	18	351	—	低反発 体圧分散性	家具コア材 寝具・マットレスコア材 クッション・枕吹き込み材
		粉碎品 モールド成型	φ20	—	—		—	低反発 三次元形状	
ミクセルSA	PU (半硬質)	ブロック モールド成型	100×700×700 (暫定値)	50	—		—	吸音 低燃焼性 軽量	各種吸音材 吸音ボックス
ミクセルMICRO	PU (PORON)	粉碎品	φ5	—	—		—	クッション性 低歪	インソール 家具コア材 カー用品
		粉碎品 モールド成型	φ5	—	—		—	クッション性 低歪 三次元形状	
		ブロック	200×1200×2000	230	8	770	4	クッション性 低歪 通気性	
ペレマット	CR (ゴムスポ)	P-500	30×1500×1500	420	—	3705	5.9	クッション性 低臭	人工芝アンダーレイ 作業用マット
ミクセルGT	NBR (パフ)	ブロック	200×1200×2000	200	5以下	396	6.8	高弾性 無臭	クッション・枕吹き込み材 カー用品(クッション材)